

P R Ü F U N G S Z E U G N I S

ST-14-04-17-02

Produkt: Fotoboden „VINYL mit Oberflächenbedruckung“
Dicke: 2 mm

Auftraggeber: Bücken GmbH
Konkordiastraße 15
40219 Düsseldorf

Grundlagen: Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit
gemäß EN ISO 26987

Prüfbericht: 2714127

Prüfergebnis:

Ergebnisse der Prüfung gemäß EN ISO 26987 nach 2 h/30 min					
Desinfektions- mittel	Test- benzin	Ethyl- alkohol	Ammoniak- lösung	Zitronen- säure	Jod- lösung
0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	1/0

Dresden, 17.04.2014

Leiter des Prüflaboratoriums



verantwortlicher Bearbeiter